



P511.pl

07.2010

Knauf Multi-Finish - masa wykończeniowa

Opis produktu

Masa wykończeniowa Knauf Multi-Finish jest stworzonym na bazie gipsu, zmodyfikowanym tworzywami sztucznymi, materiałem w stanie sypkim.

Przechowywanie

Worki składować w suchych warunkach na drewnianych paletach przez okres do 6 miesięcy od daty produkcji. Zawartość uszkodzonych worków należy przesyłać do innych opakowań i przerabiać w pierwszej kolejności.

Zakres stosowania

Knauf Multi-Finish służy do szpachlowania surowych i nierównych powierzchni, spoin betonowych elementów prefabrykowanych, bruzd i otworów. Produkt ten można również stosować do tynkowania cienkowarstwowego równych podłoży, takich jak powierzchnie betonowe, gipsowo-kartonowe oraz tynki.

Właściwości

- na bazie gipsu
- stan sypki, gotowy do zarobienia
- uniwersalne możliwości zastosowania
- możliwość nakładania maszynowego (PFT-FOX)
- bardzo elastyczny
- niepalny, klasa reakcji na ogień A1 wg PN-EN 13501-1
- zarabia się bez grudek
- wydajny
- możliwość nakładania warstwy "na zero"
- szybkoschnący, bez efektu skurczu
- obróbka na „mokro” bez konieczności szlifowania

Sposób użycia

Podłoże:

Podłoże musi być nośne, mocne i czyste. Powierzchnie betonowe powinny być dostatecznie suche i wolne od pozostałości olejów szalunkowych. Podłoże należy sprawdzić zgodnie z Polską Normą PN-B-10110. W zależności od stanu podłoża betonowego, zalecane jest stosowanie środka gruntującego Knauf Betokontakt. Płyty gipsowo-kartonowe oraz stare tynki należy zagruntować środkiem gruntującym Knauf Tiefengrund.

Zużycie materiału:

Okolo 1,2 kg na 1m² i 1 mm grubości warstwy. Z jednego worka (25kg) można wykonać 10m² gładzi szpachlowej przy grubości warstwy 2 mm.

Przygotowanie i stosowanie masy:

Knauf Multi-Finish wsypać do pojemnika z czystą wodą (worek 25kg na ok. 18 l), pozwolić nasiąknąć i wymieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednolitej masy o konsystencji rzadkiej śmietany. Nie stosować żadnych innych dodatków. Masę

Knauf Multi-Finish należy wyrobić w przeciągu ok. 30 min. Spoiny prefabrykowanych elementów betonowych należy najpierw wypełnić i w razie potrzeby zaszpachlować w drugim cyklu roboczym. W przypadku szpachlowania całości powierzchni, masę Knauf Multi-Finish nałożyć na podłoże przy pomocy pacy metalowej lub maszynowo (np. przy użyciu maszyny PFT-FOX). Gładzenie końcowe wykonać po ok. 50 min. Nie stosować Knauf Multi-Finish w temperaturze poniżej + 5°C.